

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PCT/EP2004/009

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 25 NOV 2004
WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen:

103 38 618.1

Anmeldetag:

22. August 2003

Anmelder/Inhaber:

CeramTec AG Innovative Ceramic Engineering,
73207 Plochingen/DE

Bezeichnung:

Schneidplatte aus PCBN oder einem CBN-
Verbundwerkstoff mit Spannmulde

IPC:

B 23 B, B 23 K

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 13. Oktober 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident

Im Auftrag

Schneidplatte aus PCBN oder einem CBN- Verbundwerkstoff mit Spannmulde

Schneidplatten aus einem keramischen Werkstoff zur spanenden Bearbeitung von metallischen Werkstoffen werden in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten

5 verwendet. Zur Befestigung in einem Klemmhalter als Schneidwerkzeug sind diese Schneidplatten oftmals mit einer Spannmulde versehen, in die eine Klemmplatte des Klemmhalters spannend eingreift. Hierdurch entsteht eine formschlüssige Klemmung durch die die Schneidplatte fest im Klemmhalter verankert ist.

10 Seit einigen Jahren ist als Material für die Schneidplatten polykristallines kubisches Bornitrid bekannt und wird auch als PCBN bezeichnet. Die Eigenschaften des PCBN sind zum Beispiel beschrieben in der Zeitschrift Werkzeuge, Juni 2001, Seiten 16 bis 20 oder in der Zeitschrift WB Werkstatt und Betrieb, Stefan Dillmann, Mischkeramik und PCBN im hartfeinen Duett, Carl Hanser Verlag, 15 München, 6. Juni 2002, 135. Jahrgang, sowie aus dem Praxis- Report Nr. 19, Hartdehen mit SPK-Wurbon und Mischkeramik, CeramTec AG Innovative Ceramic Engineering, Geschäftsbereich SPK- Werkzeuge, Gottlieb-Haefele-Str. 7, D-73061 Ebersbach. Weiterhin ist auch ein Verbundwerkstoff bekannt, der Siliziumnitrid und kubisches Bornitrid enthält. Dieser CBN- Verbundwerkstoff ist zum Beispiel in der EP 0 937 693 A1 beschrieben und zeichnet sich wie PCBN durch eine extrem grosse Härte aus.

20 Zur Befestigung in einem Schneidwerkzeug wird für Schneidplatten aus PCBN oder CBN- Verbundwerkstoff ein Klemmhalter verwendet, der eine Druckplatte aufweist, die auf der Schneidplatte mit Druck aufliegt. Desweiteren werden auch 25 durchgehende Bohrungen in der Mitte der Schneidplatte eingebracht, durch die die Schneidplatte auf dem Klemmhalter zu fixieren ist.

- 2 -

Nachteilig an diesen Befestigungsmethoden ist, dass die Schneidplatte aus PCBN oder einem CBN- Verbundwerkstoff bei ungünstigen Schnitten aus der Verankerung im Klemmhalter herausrutschen oder sich zumindest lockern kann.

Erfindungsgemäß wird dies dadurch verhindert, dass durch Lasertechnik in die fertig bearbeitete Schneidplatte aus PCBN oder einem CBN- Verbundwerkstoff eine Spannmulde eingebracht wird. Über diese Spannmulde kann dann die Schneidplatte in einem Klemmhalter spannend befestigt werden. Ein Herausrutschen oder ein Lockern ist dann nicht mehr möglich.

Als Spannmulde eignet sich jede Ausgestaltung, wie sie auch bei anderen keramischen Schneidplatten üblich ist. Eine bevorzugte Spannmulde ist zum Beispiel beschrieben in der EP 0 075 177 B1 oder in der DE 102 08 266 A1 (Donut-Spannmulde).

Bevorzugt wird die Schneidplatte als Wendeschneidplatte hergestellt, d.h. die Spannmulde wird auf zwei Seiten der Schneidplatte eingebracht bzw. eingelaserter.

Vorzüglich eignet sich eine solche Schneidplatte aus PCBN oder einem CBN-Verbundwerkstoff für die Schruppbearbeitung von Grauguss. Natürlich sind auch andere Verwendungsmöglichkeiten von Vorteil.



- 3 -

Ansprüche

1. Schneidplatte aus PCBN oder einem CBN- Verbundwerkstoff zur spanenden Bearbeitung von metallischen Werkstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schneidplatte eine durch Lasertechnik eingebrachte Spannmulde aufweist.
2. Schneidplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten der Schneidplatte jeweils eine Spannmulde eingebracht ist und die Schneidplatte hierdurch als Wendeschneidplatte einsetzbar ist.